
TECHNICKÝ LIST

PUFAS FÜLLSPACHTEL INNEN (Vnitřní tmel)

Sádrocelulózový tmel pro interiéry – čistě bílý.



Oblast použití:

Pufas Füllspachtel innen je výborně prodyšný, objemově stálý tmel s vysokou přídržností k veškerým minerálním podkladům v interiérech. Je vhodný k utěšňování spár a trhlin, k celoplošnému stěrkování, k formování i modelování. Lze jej nanášet na omítky, betony, zdivo, pórobetony apod., vhodný je též k lepení a spárování sádrokartonu. Je brousitelný, následně přetíratelný prodyšnými nátěry jakékoliv materiálové báze. Není vhodný k použití na dřevo, sklo, kovy a umělé hmoty!

Technické údaje:

Surovinová báze:	přírodní sádra, methylceluloza
Sypná hustota:	cca 0,75 g/cm ³
Hodnota pH:	7 – 8
Mísící poměr:	1,8 až 2,0 váhového dílu prášku ku 1 objemovému dílu vody (např. 1 kg tmelu ku 650 ml vody)
<u>Doba zpracovatelnosti:</u>	<u>cca 60 minut při teplotě +20°C</u>
Spotřeba:	1 kg prášku pro 1 m ² při tloušťce vrstvy 1 mm
Pevnost v tahu za ohybu:	2,86 MPa (ČSN - min.2,00 MPa)
Pevnost v tlaku:	7,61 MPa (ČSN - min.7,00 MPa)
<u>Přídržnost k beton. podkladu:</u>	<u>1,60 MPa (ČSN - min.0,20 MPa)</u>
Objemová stálost:	0,15 mm/m (ČSN - max.0,20 mm/m)
<u>Prodyšnost rd:</u>	<u>0,12 m (ČSN - max.1,50 m)</u>

Příprava podkladu:

Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty apod. Nepevné nátěry, části omítek, staré tapety odstranit. Silně savé, písčité či křídové podklady opatřit penetračním nátěrem Pufas č.141.

Zpracování:

Do čisté nádoby nalít potřebné množství čisté studené vody a do ní vsypat odměřené množství tmelu. Silně promíchat, aby vznikla bezhrudková hmota. K vyplňování rýh a trhlin použít pevnější konzistenci. Po 2 až 3 minutách zraje je tmelící hmota zpracovatelná – nanáší se nerezovým hladítkem nebo špachtlí. Malé nerovnosti lze před úplným zatvrdnutím vyrovnat vlhkým dřevěným hladítkem, po vytvrdnutí lze případně plochy novou stěrkou zcela vyhladit nebo vybrousit. Aby se po provedených opravách podkladu zajistila stejnoměrnost schnutí následných nátěrů, doporučuje se opravená místa resp. celé plochy nejprve přetřít penetrací Pufas č.141.

Bezpečnostní odkazy:

Po nadýchání práškové hmoty zajistit čerstvý vzduch, po styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Po zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Po polknutí vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladování: Balení udržovat dobře uzavřené. Skladovat v suchu, ne na volném prostranství. Chránit před vlhkem!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 500 g , 1 kg , 2 kg , 5 kg , 10 kg , 25 kg

Číslo výrobku: 1

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518